

## TURAPOR

### Sigillante polimerico

#### CARATTERISTICHE:

Sigillante polimerico in veicolo acquoso indicato per pavimenti di cemento, asfalto e cotto. Può essere usato da solo o prima dell'applicazione di una cera metallizzata. Ideale per interni.

#### COMPOSIZIONE:

Miscela di polimeri acrilici e plastificanti.

#### APPLICAZIONE:

Dopo il lavaggio del pavimento attendere circa 24 ore prima di effettuare il trattamento. A pavimento perfettamente asciutto, stendere una mano di prodotto. Dopo l'asciugatura, stendere una seconda mano. Se necessario, si può stendere una terza mano di Turapori o una mano di cera metallizzata.

Attenzione: il prodotto teme il freddo.

#### PROPRIETA'

#### FISICO -CHIMICHE :

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| • ASPETTO                | liquido opaco                          |
| • COLORE/ODORE           | bianco latte/caratteristico acrilico   |
| • PH                     | 8,3 +/- 0,5                            |
| • RESIDUO SECCO,%        | 14,0 +/- 0,5                           |
| • SOSTANZA ATTIVA, %     | 17,0 +/- 0,5                           |
| • PESO SPECIFICO, g/ml   | 1,025 +/- 0,005                        |
| • BIODEGRADABILITA'      | non soggetto alla legge 26-4-83 n. 136 |
| • CONTENUTO IN FOSFORO,% | < 0,2%                                 |

#### AVVERTENZE E CLASSIFICAZIONE:

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Non conservare il prodotto al freddo.

Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Non ingerire – Evitare il contatto con gli occhi – Tenere lontano dalla portata dei bambini

Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.

In base alla sua composizione il prodotto è classificato: **NON PERICOLOSO** ai sensi del Dlgs 65/2003, attuazione delle Direttive 2001/58/CE; 2001/60/CE e 1999/45/CE e successive modifiche.